

## **Navodila za uporabo STIPOL-AF**

### Sestava

STIPOL-AF je disperzijski premaz na osnovi umetnih smol in polnila.

### Lastnosti

Stipol-AF tvori na premazanem delu lesa tanek, elastičen film, ki se dobro oprime površine. Stipol-AF omogoča enakomerno sušenje lesa ter tako zmanjšuje in preprečuje pokanje lesa na čelih. Stipol-AF ni vnetljiv in ima dober oprijem tudi na mokrih površinah. Čas sušenja premaza je odvisen od zunanjih pogojev in traja v povprečju 2 uri. Stipol-AF ne steče pri visokih temperaturah in ne razpoka pri nizkih temperaturah.

### Namen uporabe

Stipol-AF je namenjen za:

- zaščito čel debel listavcev med skladiščenjem,
- zaščito čel rezanega lesa listavcev med skladiščenjem,
- zaščito čel rezanega lesa listavcev v sušilnicah,
- ostala dela, kjer želimo les zaščititi pred prehitrim sušenjem, pokanjem in piravostjo.

### Način uporabe

Stipol-AF nanašamo na les s čopičem ali valjčkom. Primerna delovna temperatura je nad 5 stopinj Celzija.

### Poraba

1 kg Stipol-AF zadošča za 2 m<sup>2</sup> površine.

### Čiščenje orodja

Orodje takoj po končanem delu operemo z vodo in detergentom.

### Varnost pri delu

Stipol-AF ne vsebuje strupenih sestavin, zato pri njegovi uporabi niso potrebni posebni varnostni ukrepi.

### Skladiščenje

Stipol-AF moramo skladiščiti pri temperaturah, višjih od 5 stopinj Celzija.

### Rok uporabe

12 mesecev.

### Testiranje

Biotehniška Fakulteta (Oddelek za lesarstvo), Univerza v Ljubljani.

### Opozorilo

Navodila so izdelana na osnovi našega znanja in izkušenj. Za vse dodatne informacije vas prosimo, da pokličete našo industrijsko prodajalno. Za posledice nepravilne uporabe in/ali neupoštevanja navodil ne prevzemamo odgovornosti.